HOCH-/TIEFSILOSANIERUNG

UNIVERSAL WS/GR / SILOSCHUTZ 66 / VERISIL / WEISS STREICHFERTIG

(Innen- u. Außenanstrich) (Innen- u. Außenanstrich) (Innenschutzanstrich) (Innenschutzanstrich)

1 VORARBEITEN

- Die zu streichenden Flächen müssen tragfähig, saugfähig, feingriffig, sauber und trocken sein
- Ausblühungen durch Feuchtigkeit an den Siloinnenwänden sind vorher mechanisch zu entfernen
- Bei Silos mit glatten Oberflächen, ist ein leichtes Anrauhen erforderlich
- Bei Schimmelbefall das Silo vor der Beschichtung mit **DESILAN Schimmeltod** behandeln

2 REINIGUNG

- Entsäuerung/Neutralisierung des Untergrundes - Achtung : Wasser allein reicht nicht aus !
- **DESILAN Silo-Reinigungskonzentrat SRK 44** verwenden
  - Mischungsverhältnis je nach Befall max. 1 : 10
- Auf Untergrund mittels Druckbehälter aufsprühen - ca. 30 Minuten einwirken lassen
- Mit Hochdruckreiniger und Dreckfräse gründlich abwaschen und trocknen lassen
- **Achtung: Ohne die o.g. Vorreinigung bzw. Neutralisierung des Untergrundes mittels DESILAN Silo-Intensivreiniger SRK 44 wird eine evtl. Reklamation bezüglich Untergrundhaftung der Beschichtung nicht anerkannt!**

3 AUSBESSERUNGEN

- Bei Reparaturarbeiten am Untergrund ist kunstharzvergüteter Feinputz zu verwenden (kein Schnellzement gebundenes Material !)
- Austrocknungszeiten des Herstellers beachten / berücksichtigen

4 VORANSTRICH / GRUNDIERUNG

- Gewählten Anstrich mit max. 30% Wasser verdünnen (mechanisch gut verrühren) und auftragen
- Der Voranstrich sorgt für eine sehr gute Tiefenverankerung und Haftung der nachfolgenden Deckanstriche / Beschichtungen

5 DECKANSTRICH/E

- **Gewählten Anstrich unverdünnt** gründlich mit Rührwerk mischen und mittels Deckenbürsten oder Farbrollen auftragen
  Achtung: bei Neubeschichtung **zwei** Deckanstriche auftragen
- Der Siloboden mit einer Sockelhöhe von ca. 1 Meter und mehr kann auch mit Bitumenanstrich **DESILAN Bitumenvoranstrich** und danach mit **DESILAN Silolack schwarz 100°** und **DESILAN Bitumenhärter** (Mischungsverhältnis 3 : 1) beschichtet werden

DESILAN GmbH, Parkstr.31, 86462 Langweid-Foret, Tel.0821/491022, Fax.0821/471233
Mail. info@desilan.de, www.desilan.de