PRODUKTINFORMATION 07/15

DESILAN BITUMEN-FASERSPACHTELMASSE

Einsatzgebiet : Zum Abdichten von Rissen, Kehlen, Fugen bei Bauteilen aus Beton, Betonfertigteilen, Mauerwerk und Ausbessern von Fehlstellen an Bitumendachbahnen.
Herstellung dicker Sperrschichten, sowie als Unterbodenschutz.

Eigenschaften : Gefüllte, lösemittelhaltige Dichtungsmasse auf Bitumenbasis mit langen Faseranteilen von pastenartiger Konsistenz. Kalt zu verarbeiten, weitgehend kälte- und wärmestabil.

Untergrund : Der Untergrund muß tragfähig, nicht abmehlend oder absandend, sauber und trocken sein. Beschädigungen sind auszubessern.
Bei glatten, dichten Betonflächen ist ein leichtes Anrauhen, z.B. durch Sandstrahlung oder abschleifen empfehlenswert.

Verarbeitung : Die zu behandelnde Unterlage muß sauber und trocken sein. Lose Bestandteile sind zu entfernen. Zur Verbesserung der Haftung auf Beton, Putz, Mauerwerk, Metallunterlage mit 0,2 bis 0,3 kg/qm **DESILAN VORANSTRICH SCHWARZ** vorstreichen. Auf den getrockneten Voranstrich wird die Faser-Spachtelmasse mit Spachtel, Kelle oder Glättscheibe aufgebracht. Löcher, Sprünge, Risse, Fugen und Kehlen in Papp-, Blech- und Betondächern, bei Kamin- und Maueranschlüssen, Terrassen, Balkonen, Rohrdurchführungen usw. verfüllt. Dadurch wird eine vollkommene Abdichtung gegen das Eindringen von Regenwasser erreicht**.** Größere Löcher sind zweckmäßig mit Glasseidengewebe oder Glasverdichtungsbahnen zu überkleben, nachdem sie vorher ringsherum mit Bitumen-Isolieranstrich vorgestrichen wurden. Die Nahtstellen mit Faser-Spachtelmasse beispachteln. Bei kalter Witterung die Faserspachtelmasse vor dem Gebrauch mehrere Stunden in einem beheizten Raum aufbewahren.
Faserspachtelmasse darf nicht auf offenem Feuer erhitzt werden!

Verarbeitungs-temperatur: Die Masse wird bei Kälte zähflüssig.
► Ideal-Temperatur : + 15 °C bis + 25 °C

Verbrauch : Bei 1 mm Schichtstärke ca. 1kg auf 1 qm.

Arbeitsgeräte: Spachtel, Kelle oder Glättscheibe.

Reinigung : Sofort nach Gebrauch mit Verdünnung oder Bitumenlöser reinigen.

Lagerung : Original verschlossen ein bis zwei Jahre lagerfähig.
Behälter dicht geschlossen halten und an einem gelüfteten Ort aufbewahren.

Technische Daten

Farbe	Dichte	Festkörper	Lösungsmittel	Flammpunkt	Viskosität	Gefahrenklasse
schwarz	ca. 1	ca. 75%	Testbenzin+ Aromaten	> 21°C	Pastös	Nicht der VbF unterstellt Kein Gefahrgut gem. Ziff. 2.2.3.1.5

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.
Bei speziellen Anwendungsfragen beraten wir Sie gerne. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

DESILAN GmbH, Parkstr.31, 86462 Langweid-Foret, Tel.0821/491022, Fax.0821/471233, Mail. info@desilan.de, www.desilan.de