PRODUKTINFORMATION 07/15

DESILAN SILOSCHUTZ 66 lindgrün

Einsatzgebiet : Für Innen und Außen bei Silos, Ställen, Wohn- und Vorratsgebäuden auf Beton, Mauerwerk, Eternit, Holz usw.

Eigenschaften : Umweltfreundliche Dispersion auf Kunststoffbasis, schlagregenfest, wasserdampfdiffusionsfähig u. alkalifest. Besitzt ein gutes Deckvermögen, ist zähelastisch u. hoch haftfest. Bei Verwendung als Innenschutzanstrich für Futtersilos muß der Anstrich jährlich ausgebessert bzw erneuert werden.

Untergrund : Der Untergrund muß tragfähig, sauber und trocken sein. Festhaftende Silo-, Dispersions-, Bitumen-, Kunststoff- oder Lackfarben müssen nicht entfernt werden. Kalk, kreidende Anstriche, Leimfarben und alle losen Teile müssen entfernt werden. Sandenden Putz total entfernen, glatte, dichte Betonflächen leicht Anrauhen z.B. mittels **DESILAN Absäuerungsgel** oder Sandstrahlen. Beschädigungen des Verputzes, Mauerwerks, Risse und Löcher müssen vor dem 1. Anstrich ausgebessert werden. Vor allem ist auf zementschleier-, staub- und auf schalölfreie Oberflächen zu achten, die auch keine Chemikalien und andere Zusatzstoffe enthalten dürfen. Hierfür DESILAN Silo-Intensivreiniger SRK44 verwenden. Nach 30 Minütiger Einwirkungszeit mittels Hochdruckreiniger und Dreckfräse gründlich abwaschen. Oberfläche nach der o.g. Reinigung oder Regen ca. 2 - 3 Tage trocknen lassen. Bei Neubauten darauf achten, daß die Abbindezeit für Beton von 4 Wochen eingehalten wird. Unbedingt Betonnachbehandlung durchführen!

Verarbeitung : Gründlich aufrühren, mit Wasser (5-10%) auf Streich- oder Spritzkonsistenz verdünnen. Um eine ausreichende Schichtstärke zu erreichen, sind bei Erstanwendung 3 Anstriche erforderlich:
- Grundieren -> 1 x Siloschutz 66 mit max. 30% Wasser verdünnen.
- Deckanstrich -> 2 x Siloschutz 66 unverdünnt bzw. mit max. 10% Wasser verdünnen.
- Bei Fahrsilos die **Bodenplatte** gründlich mit **DESILAN SILOLACK SCHWARZ 100°** streichen.

Verarbeitungs-temperatur : Bei trockener, nicht feuchter Witterung verarbeiten. Die Bodentemperatur darf + 10°C nicht unterschreiten. Ideale Verarbeitungstemperatur + 15°C bis + 25°C.

Trocknung : Bei Idealtemperaturen nach ca. 2 - 3 Stunden handtrocken und nicht mehr wasserlöslich. Bei Verwendung als Siloanstrich ist vor dem Silieren eine Zeitspanne von mind. 14 Tagen zur Nachhärtung des Anstrichs unbedingt einzuhalten.

Verbrauch : Je nach Untergrund 1 verdünnter Voranstrich ca. 150 gr/m² und 2 Deckanstriche je ca. 200 gr/m².

Verdünnung : Wasser

Arbeitsgeräte: Pinsel, Farbroller, Airless-Spritzgerät (Verdünnt mit 10 - 20 % Wasser)

Reinigung : Nach Gebrauch mit Wasser; nach Austrocknung nur noch mit Dispersionsabbeizer möglich.

Lagerung : Original verschlossen bei sachgemäßer, kühler Lagerung 12 Monate.
Achtung ! Unbedingt frostsicher lagern !

Technische Daten

Farbe	Dichte	Flammpunkt	Lösungsmittel	Gefahrenklasse
lindgrün	ca. 1,51	entfällt	Wasser	VBF entfällt Kein Gefahrgut

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.
Bei speziellen Anwendungsfragen beraten wir Sie gerne. Es gelten unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.

DESILAN GmbH, Parkstr.31, 86462 Langweid-Foret, Tel.0821/491022, Fax.0821/471233, Mail. info@desilan.de, www.desilan.de