PRODUKTINFORMATION 07/15

DESILAN WEISS-STREICHFERTIG

Einsatzgebiet : Innenschutzanstrich für Grünfuttersilos und Kartoffelsäuregruben aus Beton oder verputztem Mauerwerk. **Nicht für Fahrsilos geeignet!**

Eigenschaften : Umweltfreundlicher, streichfertiger, problemlos zu verarbeitender Anstrich auf mineralischer Basis mit Schimmelschutzzusatz. Lösungsmittelfrei, wasserverdünnbar, ungiftig und geruchsneutral. Für aggressive Silagen nicht geeignet.

Untergrund : Bei gebrauchten Behältern müssen die zu streichenden Flächen rocken, frei von Schmutz, Staub und Futterresten sein. Schadhafte Beton- und Putzflächen, Risse und Löcher sind auszubessern. Bei neuen Beton- und Putzflächen ist darauf zu achten, daß die Flächen trocken, feingriffig, nicht abmehlend oder absandend sind. Bei glatten, dichten Betonflächen ist ein leichtes Anrauhen erforderlich, z.B. **DESILAN Absäuerungsgel** oder Sandstrahlen, danach gründlich abwaschen und trocknen lassen.

Verarbeitung : Nach gründlichem Aufrühren streichen, walzen oder spritzen. Bei neuen Wänden sind zwei Anstriche erforderlich. Den 1.Anstrich waagerecht (3 Teile Anstrich, 1 Teil Wasser) verdünnt, den 2.Anstrich senkrecht unverdünnt auftragen. Weitere Anstriche nach Bedarf jährlich erforderlich.

Verarbeitungs-temperatur : Bei trockener, nicht feuchter Witterung verarbeiten. Untergrundtemperatur mindestens + 10°C. Ideale Verarbeitungstemperatur: +15°C bis +25°C.

Vorsichts-maßnahmen : Nicht der ArbStoffV. unterstellt, wird jedoch empfohlen; zur Verarbeitung geeignete Schutz-kleidung tragen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen, evtl. Arzt aufsuchen. Darf nicht in Kinderhände gelangen.

Trocknung : Je nach Temperatur 2 bis 4 Stunden. Zum Erhärten unbedingt einige Tage vor Nässe schützen! Vor der Silage zur Nachhärtung eine Zeitspanne von 14 Tagen einhalten.

Verbrauch : Je nach Untergrund :

verdünnter Anstrich	ca.	100 - 200 gr./m²
Deckanstrich	ca.	200 - 300 gr./m²
jährliches Nachstreichen	ca.	200 - 300 gr./m²

Verdünnung : Wasser

Arbeitsgeräte: Mauerbürste oder Farbroller, eventuell für Silikatfarben geeignetes Spritzgerät.

Reinigung : Mit lauwarmen Wasser; nur unmittelbar nach dem Gebrauch.

Lagerung : Original verschlossen : maximal 2 Jahre.
Angebrochene Gebinde gut verschließen !
Achtung ! Unbedingt frostsicher lagern !

Technische Daten

Farbe	Dichte	Flammpunkt	Lösungsmittel	Gefahrenklasse
Weiß	ca. 1,27	entfällt	Wasser	VBF entfällt Kein Gefahrgut

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.
Bei speziellen Anwendungsfragen beraten wir Sie gerne. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

DESILAN GmbH, Parkstr.31, 86462 Langweid-Foret, Tel.0821/491022, Fax.0821/471233, Mail. info@desilan.de, www.desilan.de