PRODUKTINFORMATION 07/15

SILO - BITUMENVORANSTRICH

Einsatzgebiet: Voranstrich mit außerordentlich guter Haftung für nachfolgende heiß- oder kaltflüssige Klebe- oder Deckanstriche auf neuem und altem Untergrund.

Eigenschaften: Kalt zu verarbeitender, dünnflüssiger und geruchsschwacher Voranstrich, lösemittelhaltig auf Basis spez. Hartbitumen mit haftverbessernden Zusätzen. In seiner Beschaffenheit entspricht das Produkt der DIN 18195 Teil 2 u. der AIB-Vorschrift (01.1.97) d. Deutschen Bahn.

Untergrund: Der Untergrund muss tragfähig, nicht abmehlend oder absandend, sauber und trocken sein. Schadhafte Beton- und Putzflächen, Risse und Löcher sind auszubessern. Reste von Öl, Fett und Gärsäure sind mit **DESILAN SILO-INTENSIVREINIGER SRK44** zu entfernen bzw. zu neutralisieren. Glatte, dichte Betonflächen unbedingt anrauhen (z.B. **DESILAN Absäuerungsgel** oder Sandstrahlen). Danach gründlich mit Hochdruckreiniger abwaschen! Verputzte Wandflächen nicht glätten, sondern abreiben.

- ► **Voraussetzung für die nachfolgende Beschichtung ist ein feingriffiger und saugfähiger Untergrund.**
- ► **Geschliffene Wände / Böden sind für eine Beschichtung ungeeignet.**
- ► **Bei Verwendung von Dichtungsmitteln ist ein Haftungsversuch vorzunehmen.**

Verarbeitung : **DESILAN SILO-BITUMENVORANSTRICH** wird durch streichen, walzen oder spritzen auf den vorbereiteten Untergrund aufgebracht. Gründlich einbürsten, bzw. von unten nach oben rollen oder spritzen. Der Anstrich ist lösemittelhaltig und muß von Zündquellen ferngehalten werden. **Nicht Rauchen !** Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. In Innenräumen mit Atemschutz und Zwangsentlüftung arbeiten. Gefäße nicht offen stehen lassen. Die Vorschriften der Berufsgenossenschaft sind einzuhalten.

Verarbeitungs-temperatur : Der Anstrich wird bei Kälte zähflüssig. Bei zu großer Hitze und Sonneneinstrahlung kann es zu Blasenbildung oder Auskreidung kommen.
► **Ideale Temperatur : + 15°C bis + 25°C.**

Trocknung : Trockenzeit bis zur Staubtrockenheit bei 20°C ca. 4-6 Stunden (je nach Witterung).
Verbrauch : ca. 200 - 250 ml/m² (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)
Arbeitsgeräte: Mauerbürste, Farbroller oder Airlessgerät
Reinigung : Sofort nach Gebrauch mit Verdünnung oder Bitumenlöser reinigen.

Lagerung : Original verschlossen max. bis zwei Jahre lagerfähig. Material ist nicht frostempfindlich. Angebrochene Gebinde sind gut zu verschließen!
Achtung ! ► **Da entzündlich, besondere Lagervorschriften beachten!**

Technische Daten:

Farbe	Dichte	Flammpunkt	Lösungsmittel	Gefahrenklasse
schwarz	ca. 0,850	> 21°C	Testbenzin und Aromaten	UN 1139 SCHUTZANSTRICHLÖSUNG 3, VG III, (D/E) F1 UMWELTGEFÄHRDEND WGK 2

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.
Bei speziellen Anwendungsfragen beraten wir Sie gerne. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

DESILAN GmbH, Parkstr.31, 86462 Langweid-Foret, Tel.0821/491022, Fax.0821/471233, Mail. info@desilan.de, www.desilan.de